

Sveučilište u Zagrebu  
Prirodoslovno-matematički fakultet  
Fizički odsjek

# SINTEZA EUCD<sub>2</sub>Bi<sub>2</sub>: U POTRAZI ZA NOVIM TOPOLOŠKIM IZOLATORIMA

Student: Mihael Brezak

Mentor: Mario Novak

Naziv kolegija: Samostalni istraživački seminar u fizici


# TOPOLOŠKI MATERIJALI



- Topološki izolatori
- Polumetali:
  - Weylovi polumetali
  - Diracovi polumetali
- Netrivialne topologije valnih funkcija
- Jako spin-orbit vezanje

# TOPOLOŠKI IZOLATORI

- Različiti od običnih izolatora
  - Netrivijalna topologija valnih funkcija
- Inverzija vrpcí oko energetskog procijepa




# TOPOLOŠKI POLUMETALI



- Weylovi polumetali
  - Polumetali -> dodir vrpcí
  - Opisani Weylovim hamiltonianom
  - Niskoenergetska pobudjenja - Weylovi fermioni
  - Weylovi čvorovi - točke dodira vrpcí
  - Fermijevi lukovi

# TOPOLOŠKI POLUMETALI

- Diracovi polumetali
  - Točka dodira vrpcí – Fermijeva točka
  - Zaštićeni četverostrukom degeneracijom
  - Disperzija linearna oko točaka dodira
  - Bezmaseni fermioni
  - Prijelaz između topoloških i običnih izolatora




# RAST IZ TALJEVINE



- Metoda rasta kristala
- Gradivni materijal i fluks materijal
- Zagrijavanje -> gradivni materijal se otopa u fluks materijalu
- Fluks materijal  
mora zadovoljiti stroge kriterije
- Najbitniji kriterij – visoka osjetljivost topivosti na temperaturu

# MEHANIZMI RASTA


- Otopina se zagrijava do maksimalne temperature
- Sporo hlađenje -> prezasićenost
- Nukleacija
  - Homogena – statistička
  - Heterogena – na nečistoćama



Ovisnost topivosti o temperaturi<sup>1</sup>


# MEHANIZMI RASTA

- Različiti načini rasta
  - Rast u slojevima – stepenasti defekt
  - Spiralni rast - vijčani defekt
  - Ljevkastirast – bridovi
  - Dendritskirast - rubovi



# PRIPREMA SINTEZE

- Sinteza u vakuumski zatvorenoj epruveti
- Priprema epruveta
  - Rezanje
  - Zataljivanje
  - Čišćenje pomoću HF
- Priprema ostale opreme




# SINTEZA KORAK 1.

- Unos pribora u glovebox
- Vaganje materijala
- Oblaganje epruvete silikonskom vatom
- Unošenje crucible-a u epruvetu
- Zatvaranje epruvete ventilom



# SINTEZA KORAK 2.

- Zataljivanje epruvete
  - Na kraju bližem ventilu
  - Smanjenje profila u cjevčicu
- Priklučivanje na vakuumske pumpe
  - Prvo rotacijska pumpa –  $10^{-3}$  mbar
  - Zatim difuzna pumpa –  $10^{-6}$  mbar
- Na  $10^{-6}$  mbar se zatvara cjevčica
  - Dobiven odličan vakuum



# SINTEZA KORAK 3.

- Epruveta se unosi u mufolnu peć
- Pečenje materijala
  - Poseban program za obradu materijala
  - $>T$  na  $1050\text{ }^{\circ}\text{C}$  preko 24h
  - Konst.  $1050\text{ }^{\circ}\text{C}$  preko 48h
  - $<T$  na  $500\text{ }^{\circ}\text{C}$  preko 120h



## SINTEZA KORAK 4.

- Završetak sinteze
  - Vađenje uzorka
  - Fluks mora biti tekuć
- Centrifugiranje epruvete na do 2000 rpm
- Konačni rezultat je polikristal
  - Rezanje monokristala



# REZULTATI

- Sinteza  $\text{EuCd}_2\text{Bi}_2$  neuspješna
  - Daljnja tema istraživanja
- Sinteza  $\text{EuCd}_2\text{P}_2$  uspješna
- Sinteza  $\text{EuMnBi}_2$  uspješna


# REZULTATI

- Monokristali EuCd<sub>2</sub>P<sub>2</sub>:



# REZULTATI

- Monokristali EuMnBi<sub>2</sub>:




# REZULTATI

- Monokristali  $\text{EuCd}_2\text{P}_2$ 
  - Metalni odsjaj površine
  - Dobra veličina
  - Dobra kvaliteta
  - Potencijalno topološki materijal
- Monokristali  $\text{EuMnBi}_2$ 
  - Tamno-siva boja
  - Dobra veličina
  - Dobra kvaliteta
  - Pukotine posljedica rezanja
  - Potencijalno korisno za monoslojeve

# XRD


- Rendgenska difrakcija
  - Skraćeno XRD
- Uzorak u obliku praha
- Odbijanje zraka na atomima rešetke
- Konstruktivna interferencija daje vrhove




Konstruktivna interferencija za  $\lambda = 2d \sin \theta$

# XRD-KARAKTERIZACIJA

- $\text{EuCd}_2\text{P}_2$ :
  - Najizraženiji vrh - (001) ravnina
  - Ostali vrhovi - (00n) ravnine
  - Potrebna daljnja karakterizacija
- $\text{EuMnBi}_2$ :
  - Izražen jedan vrh - (001) ravnina
  - Potrebna daljnja analiza



Rezultat rendgenske difrakcije za  $\text{EuCd}_2\text{P}_2$



Rezultat rendgenske difrakcije za  $\text{EuMnBi}_2$

# ZAKLJUČAK



- Sinteza  $\text{EuCd}_2\text{Bi}_2$  nije uspjela
  - Potrebno daljnje istraživanje
  - Mogući novi uvidi u fizikalne mehanizme sinteze
  - Moguća sinteza novijom metodom – Bridgmanova peć
- Sinteza  $\text{EuCd}_2\text{P}_2$  i  $\text{EuMnBi}_2$  uspjela
- Metoda sinteze rasta iz taljevine daje dobre rezultate

# IZVORI

- [1.] Tachibana, Makato. Beginner's guide to crystal growth. (Tokyo, Springer, 2017).
- Slike iz Laboratorija za sintezu

HVALA NA PAŽNJI

